

SCHEDE TECNICHE

Data aggiornamento: 15/06/2015

CALCESTRUZZO REFRATTARIO F 185

Temperatura max di esercizio		1750 °C.	
Peso volumetrico		2450 - 2550 Kg./m3	
Acqua di impasto		12 - 15%	
Granulometria		0 - 8 mm.	
Applicazione		Getto - Vibratura	
Resistenza alla compressione		A 105° C.:	440 Kg./cm2
		A 815° C.:	240 Kg./cm2
		A 1100° C.:	320 Kg./cm2
		A 1370° C.:	490 Kg./cm2
Analisi chimica	Bauxite	AL2O3	82 - 84%
		SiO2	6 - 8%
		Fe2O3	0,6 - 0,8%

I suddetti valori, verificati nei nostri collaudi, sono forniti a titolo puramente indicativo e pertanto non costituiscono impegno o garanzia né in assoluto né di comportamento in esercizio.